SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 06-1531-1989

Kulit klep pompa sepeda

Badan Standardisasi Nasional - BSN

SNI 06-1531-1989

UDC. 675.02:685.1

KULIT KLEP POMPA SEPEDA

SII. 2074-87

REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

KULIT KLEP POMPA SEPEDA

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara penyiapan contoh uji, cara uji dan syarat lulus uji kulit klep pompa sepeda dari kulit ternak besar.

2. DEFINISI

Kulit klep pompa sepeda adalah kulit ternak yang berasal dari kulit ternak besar, digunakan untuk pembuatan klep pompa sepeda.

3. SYARAT MUTU

Syarat mutu kulit klep pompa sepeda seperti tercantum pada tabel.

Tabel
Syarat Mutu Kulit Klep Pompa Sepeda

No.	Jenis uji	Satuan	persyaratan	
			minimum	maksimum
1.	Fisis			
1.1.	Tebal	mm	2,0	–
1.2.	Kekuatan tarik	N/cm^2	2000,0	–
1.3.	Kekuatan letup	N/cm^2	3200,0	–
1.4.	Kekuatan bengkuk	–	baik	–
1.5.	Kemuluran kulit	–	–	50,0 %
1.6.	Berat jenis	–	–	1,0
1.7.	Penyamakan	–	masak	–

4. CARA PENGAMBILAN CONTOH

Pengambilan contoh sesuai SII. 0757 - 83, *Cara Pengambilan Contoh Kulit*

5. CARA PENYIAPAN CONTOH UJI

Penyiapan contoh sesuai SII. 0758 - 83, *Cara menyiapkan Contoh Uji Kulit untuk Pengujian Fisis dan Kimiawi.*

6. CARA UJI

6.1. Fisis

6.1.1. Tebal

Sesuai SII. 0018 – 79, *Mutu dan Cara Uji Kulit Boks.*

6.1.2. Kekuatan tarik
Sesuai SII. 1403 - 85, *Cara Uji Kekuatan Tarik dan Kemuluran Kulit.*

6.1.3. Kekuatan letup
Sesuai SII. 2073 – 87, *Cara Uji Kekuatan Retak Rajah (nerf) Kulit*

6.1.4. Kekuatan bengkuk
Sesuai dengan SII. 1237 - 85, *Cara Uji Kekuatan Bengkuk Kulit Tersamak.*

6.1.5. Kemuluran kulit
Sesuai SII. 1403 – 85, *Cara Uji Kekuatan Tarik dan Kemuluran Kulit.*

6.1.6. Berat jenis
Sesuai SII. 0019 – 79, *Mutu dan Cara Uji Kulit Sol Sapi*

6.1.7. Penyamakan
Sesuai SII. 0018 – 79, *Mutu dan Cara Uji Kulit Dok*

7. SYARAT LULUS UJI

Tanding dinyatakan lulus uji apabila syarat mutu seperti tersebut pada butir 3.